

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || skh@nt-rt.ru

Рукав высокого давления типа 1SN DIN EN 853



РВД тип 1SN DIN EN 853 имеют общепромышленное назначение. Применяются в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.

Внутренняя трубка **РВД** изготавливается из маслостойкой синтетической резины. В качестве изоляции применяется оплетка из стальной проволоки в один слой. Покрытие **рукава высокого давления** состоит из синтетической стойкой к замерзанию резины.

В качестве рабочей жидкости могут использоваться минеральные и синтетические масла, гликоли и водные эмульсии.

Такие **гидравлические шланги** изготавливаются, преимущественно, черного цвета.

Рукава высокого давления могут использоваться при температуре окружающей среды от -40°C до +100°C. Возможно использование при максимальной температуре +120°C.

Данные **рукава высокого давления** изготавливаются по стандарту **DIN**.

Тип (стандарт)	Условный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Вес п.м., кг	Мин. радиус изгиба, мм
1SN	6	6,4	13,4	225	900	0,21	100
1SN	8	7,9	15	215	860	0,24	115
1SN	10	9,5	17	180	720	0,33	130
1SN	12	12,7	20,6	160	640	0,41	180
1SN	16	15,9	23,7	130	520	0,45	200
1SN	20	19	27,7	105	420	0,58	241
1SN	25	25,4	35,6	88	350	0,88	305
1SN	32	31,8	40,5	63	250	1,23	419
1SN	38	38,1	50,6	50	200	1,51	508
1SN	50	50,8	64	40	160	1,97	630